

REXPAR

BARNIZ ULTRA-MARINO

Triple Filtro Solar



La solución confiable
para tus maderas

DESCRIPCION

REXPAR BARNIZ ULTRA MARINO triple filtro solar es un barniz de máxima resistencia al sol y al agua en condiciones climáticas extremas. Contiene en su fórmula una óptima combinación de tres filtros protectores: Absorbedores de UV que ayudan a mantener el brillo original, evitando la decoloración de la madera Estabilizadores de film, que mantienen la integridad de la película y Ferrites Transparentes que aumentan la resistencia a los agentes climáticos. Sus extraordinarios resultados fueron confirmados en los estudios de exposición de los laboratorios de Sherwin Williams.

USOS

Para superficies de madera. Exterior: Embarcaciones, muebles de jardín, portones, puertas, ventanas, bow windows, postigones, celosías, cortinas y otros.

Interior: muebles, revestimientos de madera, aberturas, marcos, frentes de placard, cortinas y otros.

No Apto Para Inmersión en Agua.

CARACTERISTICAS

- **Colores:** Natural.
Puede tonalizarse con el agregado de **Rexpar Tinte para Maderas Universal Concentrado** hasta un máximo de 30 cc por litro.
- **Aplicación:** A pincel, rodillo de goma espuma compacta o soplete.
- **Rendimiento:** De 12 a 14 m² por litro y por mano, según el estado y la absorción de la superficie. (1 litro alcanza para barnizar con 3 manos una puerta de 0.90 x 2.10 mts de ambas caras).
- **Secado:** De 4 a 6 horas en condiciones normales de temperatura y humedad. Esperar 12 horas entre mano y mano de aplicación.
- **Acabado:** Brillante.
- **Presentación:** 0.500, 1, 4 y 20 litros.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie a proteger debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura o barniz en mal estado (suelto, descascarado, ampollado, etc.), óxido, salitre, etc.

- **Maderas Nuevas:**
 - Lijar con lija fina en el sentido de las vetas, eliminar el polvillo con un trapo húmedo. Dejar secar.
 - Para una óptima protección de la madera contra la acción destructiva de insectos se recomienda la aplicación de **Rexpar Preservador para Madera** de acuerdo a las instrucciones del producto.
 - Luego aplicar una primera mano de **REXPAR BARNIZ ULTRA-MARINO** diluido en partes iguales con aguarrás mineral y terminar el trabajo con tres manos de **REXPAR BARNIZ ULTRA-MARINO** diluido con la cantidad mínima necesaria de aguarrás (hasta un máximo de 10%), lijando suavemente y eliminando el polvillo entre manos con trapo húmedo.

NOTA: En caso de maderas donde se presenta exudación de resina o sangrado, limpiar la superficie con aguarrás mineral y aplicar dos manos de una solución de goma laca en alcohol al 25%.

- **Maderas Previamente Pintadas o Barnizadas:**
 - Verificar que la superficie esté íntegra y firme. Lijar suavemente hasta lograr rugosidad y eliminar el polvillo con trapo húmedo.
 - En caso de películas cuarteadas o descascaradas, eliminarlas completamente con **Rexpar Removedor Pincelable** de acuerdo a las instrucciones del producto y proceder como en el caso de maderas nuevas.
 - Para barnizar una madera pintada, repetir el esquema descrito en el punto anterior.
 - En todos los casos recomendamos terminar el trabajo con 3 manos de **REXPAR BARNIZ ULTRA-MARINO** diluido con la cantidad mínima necesaria de aguarrás mineral (hasta un máximo de 10%), lijando suavemente y eliminando el polvillo entre manos con trapo húmedo.

Para reparar y rellenar grietas y agujeros superficiales de la madera utilizar **Rexpar Masilla de Relleno** de acuerdo a las instrucciones del producto.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Homogeneizar el contenido del envase antes de usar.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evitar barnizar bajo los rayos directos del sol y sobre superficies calientes, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del solvente.
- Cuando se deban lavar las maderas barnizadas, hacerlo sólo con detergente líquido no abrasivo, agua y un paño suave.
- Evitar barnizar con HRA (Humedad Relativa Ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.
- La aplicación de un mayor número de manos a las indicadas aumenta el grado de protección de la madera.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.

