



# SherTex



## FONDO IMPERMEABILIZANTE

Rev: 0721

### DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante elástico que impide el pasaje de agua, lo cual lo transforma en una excelente protección para frentes y medianeras.

### USOS

**En exteriores**, para aplicar sobre revoques finos o gruesos fratasados, placas de yeso y fibrocemento, hormigón, ladrillos, etc.

### CARACTERÍSTICAS

- **Color:** Miles de colores disponibles a través del Sistema de Colores de Sherwin Williams.
- **Aplicación:** A pincel, rodillo o soplete en su consistencia original o diluido con la cantidad de agua que corresponda.
- **Rendimiento:** 10 m<sup>2</sup> por litro, según el color y la absorción de la superficie.
- **Secado:** 4 a 6 horas en condiciones normales de temperatura y humedad. Repintar a las 6 horas.

### MODO DE EMPLEO

La superficie a revestir debe estar firme, limpia y seca: libre de grasa, desencofrantes, polvillo, humedad, hongos, algas, pintura en mal estado (suelta, descascarada, ampollada, etc.), alcalinidad, óxido, etc.

#### • Superficies nuevas

-Es conveniente dejar curar como mínimo 30 días antes de la aplicación, o tratar la superficie con una solución de partes iguales de ácido muriático y agua, dejando actuar durante 15 minutos. Enjuagar bien y dejar secar 24 horas.

Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad. Verificarlo en todos los casos, mediante un indicador o papel pH (valor recomendado: 7-8). Si el valor es mayor que 8, realizar el tratamiento ácido, enjuagar, dejar secar y volver a medir el nivel de alcalinidad.

En superficies muy lisas, realizar el tratamiento ácido.

#### • Superficies previamente pintadas:

- En superficies contaminadas con hongos, limpiar con abundante agua y detergente, enjuagar y lavar luego con lavandina. Enjuagar bien. Embeber la superficie con una solución fungicida (diluyendo 120 cm<sup>3</sup> de **SW Pasta Antihongos** por cada 4 litros de agua). No enjuagar. Dejar secar. Las superficies ampolladas o descascaradas deben ser corregidas eliminando las partes flojas con cepillo de cerdas duras o espátula.

Las películas que se encuentren totalmente deterioradas, deben ser eliminadas por completo con cepillo de alambre, espátula o lija. Luego, se debe eliminar el polvillo y continuar el trabajo como si fuera superficie nueva.

En todos los casos aplicar previamente una mano de **SW Acondicionador Acrílico** o **SW Acondicionador al Aguarrás** diluido según corresponda.

### APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete.

**Metodología:** Aplicar como fondo una mano de SherTex Fondo Impermeabilizante diluida como máximo con un 10% de agua limpia.

### RECOMENDACIONES GENERALES

- Si se tiene que usar más de un envase, conviene siempre mezclar el contenido de los mismos para asegurar la uniformidad del color • Planificar y organizar el trabajo en paños bien definidos • Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del agua • No aplicar el producto con temperatura ambiente inferiores a 5° C ni superiores a 35° C • Evitar aplicar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias • Almacenar los envases en un lugar fresco y seco • Lavar los elementos de trabajo utilizados con agua y detergente, antes de que se sequen • Mantener el producto fuera del alcance de los niños • No ingerir. En caso de ingestión efectuar consulta médica • En contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón • En caso de inhalación prolongada ventilar • En contacto con los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Números de teléfonos de emergencia en Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones - Hospital Posadas: 08003330160 / 0054 1146546648 / 0054 1146587777. Emergencias con Materiales Peligrosos: 08002222933 / 0054 1146131100. Números de teléfono de Emergencia Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT): (598) 1722.

### NOTAS LEGALES

Todos los datos contenidos en esta ficha técnica –relativos a la aplicación y al uso final del producto– están dados de buena fe, basados en la experiencia y en resultados obtenidos en ensayos realizados bajo normas locales y métodos internos de Sherwin Williams. Las mediciones en obra pueden variar debido a múltiples circunstancias tales como el almacenaje, el manipuleo, la aplicación, los soportes, los elementos utilizados para tal fin, las condiciones del lugar y la idoneidad del aplicador. Por consiguiente, la Empresa no puede ofrecer recomendación escrita, ni garantía alguna en términos de comercialización para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. En tanto Sherwin Williams se reserva el derecho de modificar las propiedades de todos sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de los productos, se recomienda consultar la hoja de seguridad en su versión más reciente.

Este producto cumple con el artículo 1° del decreto 69/011

