



# FONDO DOBLE ACCIÓN CONVERTIDOR Y ANTIÓXIDO

Rev: 0721

## DESCRIPCIÓN

Fondo anticorrosivo especialmente formulado para lograr una película de alta resistencia a la corrosión tanto en metales nuevos como oxidados. Fija las partículas de óxido, estabilizándolas e impidiendo su propagación. Además optimiza la adherencia y la duración de las manos posteriores de pintura.

• **Superficies nuevas y oxidadas** • **Máxima protección para metales nuevos** • **Neutraliza la corrosión en metales oxidados** • **Excelente adherencia y resistencia**

## USOS

En interiores y exteriores, sobre todo tipo de metales ferrosos, nuevos u oxidados.

Es necesario aplicar luego, una pintura de terminación.

## CARACTERÍSTICAS

- **Color:** Rojo óxido.
- **Aplicación:** A pincel o rodillo (preferentemente a pincel). Si fuera necesario, diluir con un máximo de 10% de aguarrás mineral de buena calidad. A soplete, diluir con un máximo de 25% de solvente industrial. Habitualmente se aplica una sola mano, pero en ambientes agresivos es conveniente aplicar una segunda mano. Lavar los elementos de trabajo con aguarrás mineral.
- **Rendimiento:** De 12 a 15 m<sup>2</sup> por litro y por mano según la superficie.
- **Secado:** 2 a 4 horas en condiciones normales de temperatura y humedad. **Repintar** a las 8 horas. No deben transcurrir más de 5 días luego de aplicado el producto, sin dar la pintura de terminación. En caso de haber transcurrido más tiempo, lijar suavemente la película con el fin de obtener la porosidad necesaria para la adecuada adherencia del producto a aplicar posteriormente.
- **Acabado:** Mate.

## MODO DE EMPLEO

La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura en mal estado (suelta, ampollada, descascarada, etc.), óxido suelto, etc.

- **Superficies Nuevas**  
**Metales ferrosos:** desengrasar cuidadosamente con aguarrás mineral. Eliminar las partículas de óxido que no se encuentre firmemente adherido a la superficie lijando cuidadosamente y retirando las partículas de óxido de hierro con un trapo embebido en aguarrás. Limpiar con un trapo seco. Luego aplicar una o dos manos de **SW FONDO DOBLE ACCIÓN CONVERTIDOR Y ANTIÓXIDO**, asegurando dejar una película uniforme y continua que cubra todos los rincones e intersticios.

Es imprescindible finalizar el trabajo con la pintura de terminación que corresponda.

## • Superficies Previamente Pintadas

La pintura desprendida, descascarada, agrietada o ampollada deber ser removida totalmente con cepillo de alambre, espátula o lija hasta llegar al metal. Eliminar el polvillo y aplicar una o dos manos de **SW FONDO DOBLE ACCIÓN CONVERTIDOR Y ANTIÓXIDO**.

En caso de ser necesario emparejar la superficie, aplicar Masilla al Aguarrás en capas delgadas, hasta nivelar la superficie. Dejar secar el producto entre las aplicaciones. Lijar para emparejar, eliminar el polvillo. Es siempre conveniente aplicar antes y después de realizar las reparaciones, **SW FONDO DOBLE ACCIÓN CONVERTIDOR Y ANTIÓXIDO**, para evitar diferencias de absorción y optimizar la adherencia de la masilla y del producto de terminación.

Es imprescindible finalizar el trabajo con la pintura de terminación que corresponda.

## RECOMENDACIONES GENERALES

- Revolver muy bien el producto antes de usar
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco
- Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del solvente
- Evitar aplicar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias
- Mantener fuera del alcance de los niños
- **PRIMEROS AUXILIOS:** • En caso de contacto con la piel lavar con agua y detergente con la ayuda de un paño o esponja, no utilizar solventes
- En caso de inhalación prolongada ventilar
- En contacto con los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica
- En caso de ingestión efectuar consulta médica.
- Números de teléfonos de emergencia en Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones - Hospital Posadas: 08003330160 / 0054 1146546648 / 0054 1146587777. Emergencias con Materiales Peligrosos: 08002222933 / 0054 1146131100. Números de teléfono de Emergencia Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT): (598) 1722.

## NOTAS LEGALES

Todos los datos contenidos en esta ficha técnica –relativos a la aplicación y al uso final del producto– están dados de buena fe, basados en la experiencia y en resultados obtenidos en ensayos realizados bajo normas locales y métodos internos de Sherwin Williams. Las mediciones en obra pueden variar debido a múltiples circunstancias tales como el almacenaje, el manipuleo, la aplicación, los soportes, los elementos utilizados para tal fin, las condiciones del lugar y la idoneidad del aplicador. Por consiguiente, la Empresa no puede ofrecer recomendación escrita, ni garantía alguna en términos de comercialización para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. En tanto Sherwin Williams se reserva el derecho de modificar las propiedades de todos sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de los productos, se recomienda consultar la hoja de seguridad en su versión más reciente.

Este producto cumple con el artículo 1° del decreto 69/011

